

Amendements minéraux -Pierre à chaux naturelle (Norme BNQ 0419-070/2011)

Valeurs sur masse séchée

14 juillet 2016

#	Échantillon	Description	type	date	# certificat exigences =	% ECC (p. neutralisant) > 85%	% Ca ICP	% Mg ICP	MgCO ₃ % 5%; 20%	CaCO ₃ %	Humidité % < 10%, 5%	Tamis 2 mm % non retenu > 95%; 98%	Tamis 0,150 mm % non retenu > 40%; 65%	Efficacité (tamisage) > 73%; 84,8%	IVA
1	16-63367	Coopérative des producteurs B.St-L.	magnésienne	2016-05-18	830	95,5	28,1	5,92	20,5	70,1	0,64	100	44,0	77,6	74,1
2	16-63545	Carrière d'Acton Vale Ltée	calcique	2016-06-01	187	94,1	32,9	2,51	8,7	82,1	0,46	99,9	54,7	81,8	77,0
3	16-63548	Graymont (Bedford)	calcique fine	2016-06-01	181	98,0	38,5	0,33	1,2	96,1	3,80	99,8	83,2	93,2	91,3
4	16-63551	OMYA(Canada) INC. (ST-ARMAND)	dolomitique	2016-06-02	1292	104,6	22,4	11,68	40,5	56,0	3,28	99,8	61,6	84,5	88,3
5	16-63554	Carrière DJL St-Philippe	magnésienne	2016-06-02	727	87,7	28,4	3,62	12,6	71,0	0,36	100	62,8	85,1	74,6
6	16-63560	Carrières P.C.M. (1994) inc.	calcique	2016-06-07	804	92,2	35,7	0,53	1,8	89,1	6,84	99,6	47,6	78,8	72,7
7	16-63563	Carrière St-Ferdinand inc.(chester)	dolomitique	2016-06-08	908	87,0	21,2	7,84	27,2	52,9	0,51	99,9	45,4	78,1	68,0
8	16-63566	Graymont (Marbleton)	calcique	2016-06-08	172	96,1	37,1	0,56	1,9	92,6	5,10	98,3	59,4	82,7	79,5
	16-63569	Graymont (Marbleton)	magnésienne	2016-06-08		94,3	34,0	2,08	7,2	85,0	2,87	98,7	60,0	83,2	78,5
9	16-63572	Carrière St-Dominique Ltée	calcique	2016-06-09	170	92,4	29,7	4,42	15,3	74,2	0,87	94,9	54,1	78,6	72,6
	16-63575	Carrière St-Dominique Ltée	magnésienne	2016-06-09		91,4	30,7	3,70	12,8	76,8	2,11	96,6	59,9	81,9	74,9
10	16-63578	Carrière St-Jacques inc (N.D.)	magnésienne (800)	2016-06-13	521	89,4	32,0	2,28	7,9	79,8	0,21	98,1	54,0	80,4	71,9
	16-63581	Carrière St-Jacques inc (N.D.)	magnésienne (801)	2016-06-13		89,2	32,5	2,26	7,9	81,2	0,24	98,5	54,6	80,9	72,2
11	16-63584	Carrière Trois-Rivières	calcique	2016-06-15	797	92,2	36,3	0,33	1,2	90,6	2,56	100	44,4	77,7	71,7
12	16-63642	Graymont (Porneuf)	calcique fine (3072)	2016-06-16	190	96,0	38,6	0,20	0,68	96,3	0,66	100	87,2	94,9	91,1
	16-63645	Graymont (Porneuf)	calcique fine (3174)	2016-06-16		96,1	39,0	0,20	0,70	97,4	0,03	100	79,9	91,9	88,4
13	16-63651	Entreprises Serge Maltais Ltée	calcique	2016-06-17	273	91,3	36,1	0,35	1,2	90,2	0,10	99,7	67,0	86,6	79,1
14	16-63654	Les Calcites du Nord (2012) Inc	calcique	2016-06-17	171	95,7	37,6	0,39	1,4	93,9	0,05	100	50,3	80,1	76,7

ECC = pouvoir neutralisant en équivalent de carbonate de calcium, IVA = indice de valeur agricole, nd = non disponible

: valeur dans la limite de l'erreur expérimentale ($\pm 2,5\%$) PN et tamisage: valeur dans la limite de l'erreur expérimentale ($\pm 5\%$) % MgCO₃

: changement de classification requis

: changement de classification suggéré

: valeur qui ne rencontre pas les exigences de la norme