

Amendements minéraux -Pierre à chaux naturelle (Norme BNQ 0419-070/2011)

Valeurs sur masse séchée

11 septembre 2018 (version finale 2018-11-07)

#	Échantillon	Description	type	date	# certificat	% ECC (p. neutralisant) exigences = > 85%	% Ca ICP	% Mg ICP	MgCO ₃ %	CaCO ₃ %	Humidité %	Tamis 2 mm % non retenu > 95%; 98%	Tamis 0,150 mm % non retenu > 40%; 65%	Efficacité (tamisage) > 73%; 84,8%	IVA
1	18-71595	Coopérative des producteurs B.St-L.	magnésienne	2018-05-17	830	89,2	27,3	4,80	16,7	68,2	0,22	99,8	46,2	78,4	69,9
2	18-71690	OMYA(Canada) INC. (ST-ARMAND)	dolomitique	2018-06-01	1292	102,2	22,7	11,05	38,3	56,7	2,72	99,9	52,4	80,9	82,7
3	18-71696	Graymont (Bedford)	calcique fine	2018-06-04	181	97,7	38,4	0,32	1,1	95,9	4,31	100	74,7	89,9	87,8
4	18-71851	Graymont (Porneuf)	calcique fine (3072)	2018-06-05	190	95,7	37,2	0,21	0,7	93,0	1,32	99,8	80,5	92,1	88,1
	18-71854	Graymont (Porneuf)	calcique fine (3174)	2018-06-05		95,8	37,3	0,20	0,7	93,2	0,08	100	86,5	94,6	90,7
5	18-71857	Carrières P.C.M. (1994) inc.	calcique	2018-06-06	804	89,7	34,9	0,53	1,8	87,1	8,34	99,2	46,3	78,0	70,0
6	18-71860	Groupe CRH Canada Inc	magnésienne (8404ext)	2018-06-07	521	89,2	31,2	2,40	8,3	77,9	3,48	99,1	48,6	78,9	70,4
	18-71863	Groupe CRH Canada Inc	magnésienne (8432int)	2018-06-07		92,6	32,4	2,47	8,6	80,9	1,62	99,5	48,2	78,9	73,1
8	18-73065	Carrière d'Acton Vale Ltée	calcique	2018-08-23	187	90,9	32,2	2,08	7,2	80,5	0,11	100,0	54,0	81,6	74,2
9	18-71872	Carrière St-Ferdinand inc.(chester)	dolomitique	2018-06-12	908	87,1	19,1	9,16	31,8	47,6	0,52	99,4	47,4	78,6	68,4
10	18-71875	Carrière Trois-Rivières	calcique	2018-06-13	797	84,9	31,9	0,95	3,3	79,5	0,35	99,9	96,1	98,3	83,5
11	18-71878	Les Calcites du Nord (2012) Inc	calcique	2018-06-14	171	94,9	36,7	0,18	0,6	91,7	0,04	100	51,9	80,8	76,6
12	18-71881	Entreprises Serge Maltais Ltée	calcique	2018-06-14	273	92,0	35,4	0,34	1,2	88,5	0,10	99,7	48,9	79,3	73,0
13	18-71884	Carrière St-Dominique Ltée	magnésienne	2018-06-15	170	91,9	28,1	4,59	15,9	70,3	0,49	97,2	50,8	78,6	72,3
	18-71887	Carrière St-Dominique Ltée	calcique	2018-06-15		89,6	32,5	1,64	5,7	81,0	0,49	95,2	59,9	81,1	72,6

ECC = pouvoir neutralisant en équivalent de carbonate de calcium, IVA = indice de valeur agricole, nd = non disponible

: valeur dans la limite de l'erreur expérimentale (±2,5%) PN et tamisage

: valeur dans la limite de l'erreur expérimentale (±5%) % MgCO₃

: changement de classification requis

: changement de classification suggéré

: valeur qui ne rencontre pas les exigences de la norme